SCHEDA TECNICA

Adheseal 290 ml Nero

Art.: 01.2423.0000
290 ml

Adheseal è un sigillante adesivo assolutamente unico a base di polimero MS, caratterizzato da un'elasticità permanente e un'ottima aderenza a molte superfici asciutte e umide.
Adheseal non contiene plastificanti, solventi, isocianati, siliconi e non si restringe.

Base:	Polimeri MS
Massa volume / densità:	± 1380 kg/m^3
Consistenza:	Pastoso
Solventi:	Privo
Durezza:	± 55 (Shore A)
Resistenza alla rottura (res. alla trazione):	± 2,60 N/mm^2 (secondo DIN 53504)
Estensione fino a rottura (%):	± 400% (secondo DIN 53504)
Modulo:	± 1,5 N/mm^2 (secondo DIN 53504)
Resistenza al taglio:	1,70 N/mm^2 (secondo DIN 53283)
Ritorno molla:	± 80%
Resistenza alla temperatura:	-40°C a +90°C
Resistenza ai raggi UV:	Buona. Può verificarsi un leggero scolorimento.
Resistenza all'acqua:	Buona
Stabilità:	Buona
Condizioni di lavorazione:	+5°C a +35°C
Superficie:	Metalli, molte plastiche, alluminio, gomma (testare preventivamente), legno, pannelli HPL, calcestruzzo, pietra (naturale), specchi, vetro (durante l'incollaggio, applicare sempre un primer UV adatto come Innotec Glass - Body Primer) (non adatto per vetri, pannelli solari, ...)
Preparazione della superficie:	La superficie deve essere pulita, asciutta e sgrassata. Pulire con Innotec Multisol o Innotec Seal and Bond Remover. Superfici in materiale sintetico pulire con Repaplast Cleaner Antistatic. Plastiche porose o difficili pretrattare con Innotec Repaplast Primer o Innotec Seal Guard.
Applicazione:	Con apposita pistola Pro 2000 Gun, Easy Grip Gun o Air Sealant Applicator 300. Per incollare, unire le parti entro 10 minuti, eventualmente lisciare con Innotec Seal Fluid.
Formazione di pellicola:	± 10 minuti (a 23°C / 50% umidità relativa)

www.innotec.eu/984

A member of group
PCS Innotec International N.V.

Asciutto al tatto:	± 4 ore (a 23°C / 50% umidità relativa)
Tempo di essicazione:	± 3 mm in 24 ore (a 23°C / 50% umidità relativa)
Larghezza min fuga:	**Industria:** larghezza minima del giunto ± 5 mm Se il giunto è più profondo della profondità massima consentita in relazione alla larghezza del giunto, viene utilizzato Innotec Back Fill Foam per riempire il giunto. D (profondità giunto) = [B (larghezza giunto) / 3] + 6 mm <u>Regola generale:</u> Relazione larghezza giunto : profondità giunto Larghezza del giunto ≤ 10 mm = 1:1 Larghezza minima del giunto = 5 mm Profondità del giunto > 10 mm = 2:1 Profondità minima del giunto = 10 mm **Automotive:** spessore minimo dello strato adesivo ± 2 mm
Deformazione massima:	25%
Verniciabilità:	Adatto per quasi tutti i moderni sistemi di verniciatura a base d'acqua e 2K. Se vuoi sovraverniciare dopo le 4 ore, devi prima applicare un primer per materiali sintetici (Innotec [PRODUCT: 144: Repaplast% 20Primer:]). Visto l'evoluzione, dei diversi tipi di sistemi di verniciatura e tonalità delle vernici, si consiglia di testali prima dell'uso. **Automotive:** Se Adheseal è soggetto regolarmente a dei movimenti, aggiungere sempre un elasticizzante alle vernici a 2 componenti (vedere le istruzioni del fornitore della vernice).
Pulizia materiali:	Con Innotec Multisol
Pulizia mani:	Con Innotec Power Scrubs o con Innotec Safe Hand Clean Plus e acqua
Conservazione:	1 anno in confezione integra
Condizioni di stoccaggio:	Conservare in luogo fresco ed asciutto
Tipo di codice batch:	F
Particolarità:	A costante contatto con acqua il prodotto rilascia una minima percentuale di catalizzatore. Approvato-OEM
Certificazione CE:	**Industria:** Innotec Adheseal è un prodotto con marchio CE secondo la direttiva (EU) Nr. 305/2011. Può scaricare la corrispondente dichiarazione di prestazione (Dop Nr. 0124230000) dal nostro sito. CE EN 15651-1 F - EXT - INT 25HM
Codice EAN:	5400563003886

Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti.

Le informazioni qui fornite non sono vincolanti e si basano sullo stato attuale delle conoscenze e delle esperienze dell'utilizzo del prodotto in normali applicazioni. Le informazioni fornite sono valide esclusivamente per l'utilizzo del prodotto in conformità alle indicazioni riportate. L'uso del prodotto in situazioni ed ambienti diversi può essere effettuato solo a seguito di test che accertino la validità dell'utilizzo in difformità da quanto indicato dal fornitore. Si declina sin d'ora ogni responsabilità per l'uso del prodotto in difformità a disposizioni e raccomandazioni del produttore.

Se il prodotto non soddisfa i requisiti di qualità, vi rimborseremo l'importo dell'acquisto dello stesso. Non si accettano reclami per eventuali danni.

www.innotec.eu/984

A member of group
PCS Innotec International N.V.

Per informazioni su uso e stoccaggio corretti di questo prodotto, si prega di consultare la scheda di sicurezza.

www.innotec.eu/984

A member of group
PCS Innotec International N.V.