

Powerbond XS 330 290 ml Bianco

Art.: 01.2418.0100

Cartuccia 290 ml

Powerbond XS 330 è un adesivo per costruzioni ad elevatissima aderenza iniziale di alta qualità per legno, calcestruzzo, pietra, metallo, specchi e plastica (per interni/esterni; anche superfici umide). Il prodotto è ideale per applicazioni nell' Edilizia, come anche nell' Industria e Mobilità.



Base:	Polimeri MS
Massa volume / densità:	1571 kg/m ³
Consistenza:	Colla stabile e pastosa
Solventi:	Privo
Durezza:	± 63 (Shore A)
Resistenza alla rottura (res. alla trazione):	2,20 N/mm ²
Estensione fino a rottura (%):	330%
Modulo:	1,45 N/mm ² (al 100% di allungamento)
Resistenza al taglio:	1,2 N/mm ² (secondo DIN 53283)
Ritorno molla:	± 70%
Resistenza alla temperatura:	-40°C a +90°C
Resistenza ai raggi UV:	Può verificarsi un leggero scolorimento
Resistenza all'acqua:	Buona
Stabilità:	Molto buona
Condizioni di lavorazione:	+5°C a +35°C
Superficie:	Su quasi tutte le superfici utilizzati nei settori Edilizia, Industria e Mobilità, come pietra naturale, legno, alluminio, cemento, gesso, specchio, metallo, materiale sintetico, PVC etc.
Preparazione della superficie:	La superficie deve essere pulita, asciutta e sgrassata. Pulire con Innotec Multisol o Innotec Seal and Bond Remover . Superfici in materiale sintetico, pulire con Innotec Repaplast Cleaner Antistatic . Plastiche porose o superfici difficili, pretrattare con Innotec Repaplast Primer New Formula o Innotec Seal Guard .
Applicazione:	Applicare direttamente dalla cartuccia alle parti da incollare con la pistola Easy Grip Gun e l'ugello a V in dotazione. Unire le parti entro 10 minuti.
Formazione di pellicola:	± 10 minuti (a 23°C / 50% umidità relativa)





Tempo di essiccazione: ± 3 mm in 24 ore (a 23°C / 50% umidità relativa)

Verniciabilità: Verniciabile con quasi tutti i sistemi di verniciatura all'acqua. Per il miglior risultato finale, si consiglia di farlo entro 48 ore dall'applicazione. Visto l'evoluzione, dei diversi tipi di colori e sistemi di verniciatura, si consiglia di testarli prima dell'uso. Seguire sempre le istruzioni del produttore della vernice.

Pulizia materiali: Con Innotec [Multisol](#)

Pulizia mani: Con Innotec [Power Scrubs](#) o con Innotec [Safe Hand Clean Plus](#) e acqua

Conservazione: 1 anno nella confezione originale integra

Condizioni di stoccaggio: Luogo asciutto e fresco

Tipo di codice batch: F

Codice EAN: 5400563003664

Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti.

Le informazioni qui fornite non sono vincolanti e si basano sullo stato attuale delle conoscenze e delle esperienze dell'utilizzo del prodotto in normali applicazioni. Le informazioni fornite sono valide esclusivamente per l'utilizzo del prodotto in conformità alle indicazioni riportate. L'uso del prodotto in situazioni ed ambienti diversi può essere effettuato solo a seguito di test che accertino la validità dell'utilizzo in difformità da quanto indicato dal fornitore. Si declina sin d'ora ogni responsabilità per l'uso del prodotto in difformità a disposizioni e raccomandazioni del produttore.

Se il prodotto non soddisfa i requisiti di qualità, vi rimborseremo l'importo dell'acquisto dello stesso. Non si accettano reclami per eventuali danni.

Per informazioni su uso e stoccaggio corretti di questo prodotto, si prega di consultare la scheda di sicurezza.

