

## Timber Construct Adesivo bicomponente per montaggio

Art.: 07.1471.9999

Cartuccia doppia 50 ml

Timber Construct è un adesivo per il montaggio, bicomponente, veloce e molto efficiente per quasi tutti i tipi di legno.



Base:	Poliuretano bicomponente
Massa volume / densità:	± 1160 kg/m <sup>3</sup>
Consistenza:	Pastosa
Durezza:	75 (Shore D)
Resistenza alla rottura (res. alla trazione):	35,6 N/mm <sup>2</sup> (secondo ISO 527)
Estensione fino a rottura (%):	± 3,7% (secondo ISO 527)
Resistenza alla temperatura:	-40°C a +95°C
Resistenza all'acqua:	Classificato in classe di durabilità D4 secondo EN 204
Condizioni di lavorazione:	+5°C a +35°C
Superficie:	Quasi tutti i tipi di legno
Preparazione della superficie:	La superficie dev'essere pulita, asciutta e sgrassata. Il miglior risultato viene raggiunto quando la superficie è stata levigata/carteggiata. <b>ATTENZIONE:</b> sgrassare i tipi di legno oleosi con Innotec <a href="#">Repaplast Cleaner Antistatic</a> .
Applicazione:	Posizionare l'ugello di miscelazione sulla doppia cartuccia. Quando viene utilizzata una nuova cartuccia per la prima volta, far uscire i primi 2 centimetri e non usarli, perché potrebbero non avere ancora il corretto rapporto di miscelazione. Non rimuovere l'ugello di miscelazione dopo l'uso, ma sostituirlo solo la volta successiva, per evitare che il prodotto asciughi sulla cartuccia. Posizionare le parti da incollare e levigarle o carteggiarle. Pulire con Innotec <a href="#">Repaplast Cleaner Antistatic</a> . Distribuire Timber Construct sulla superficie con l'ugello di miscelazione e unire le parti da incollare. Bloccare o sostenere le parti unite per 30 minuti fino a quando Timber Construct sviluppa una forza d'adesione sufficiente.
Tempo di lavorazione:	5 minuti (20°C / 50% umidità relativa)
Tempo di fissaggio:	30 minuti raccomandati
Tempo d'asciugatura:	Resistenza finale raggiunta dopo 24 ore (20°C / 50% umidità relativa)
Capacità di riempimento:	Fino a 5 mm
Spessore consigliato:	± 2 mm





Carteggiabilità:	Eccellente dopo 30 minuti (20°C / 50% umidità relativa)
Verniciabilità:	Dopo un'ora, ottimale con Innotec <a href="#">ISO PRIM</a> come strato di base (20°C / 50% umidità relativa)
Pulizia materiali:	Con Innotec <a href="#">Multisol</a>
Pulizia mani:	Con Innotec <a href="#">Power Scrubs</a> o con Innotec <a href="#">Safe Hand Clean Plus</a> e acqua
Conservazione:	18 mesi nella confezione originale integra
Condizioni di stoccaggio:	Conservare in luogo fresco ed asciutto
Tipo di codice batch:	F
Codice EAN:	5400563037355

Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti.

Le informazioni qui fornite non sono vincolanti e si basano sullo stato attuale delle conoscenze e delle esperienze dell'utilizzo del prodotto in normali applicazioni. Le informazioni fornite sono valide esclusivamente per l'utilizzo del prodotto in conformità alle indicazioni riportate. L'uso del prodotto in situazioni ed ambienti diversi può essere effettuato solo a seguito di test che accertino la validità dell'utilizzo in difformità da quanto indicato dal fornitore. Si declina sin d'ora ogni responsabilità per l'uso del prodotto in difformità a disposizioni e raccomandazioni del produttore.

Se il prodotto non soddisfa i requisiti di qualità, vi rimborseremo l'importo dell'acquisto dello stesso. Non si accettano reclami per eventuali danni.

Per informazioni su uso e stoccaggio corretti di questo prodotto, si prega di consultare la scheda di sicurezza.

