

Unifix 300 S Antracite Miscela di 2 componenti

Art.: 07.1450.5020

Cartuccia doppia 50 ml

Unifix 300 S è un prodotto d'iniezione a 2 componenti, a leggera espansione ed a indurimento rapido, specialmente indicato per vari lavori di montaggio nel settore della costruzione e manutenzione. (p. es. fori usurati) come anche nei settori Automotive, Mobilità, Industria e Marina. Grazie alla tenuta eccellente e veloce, il prodotto, velocizza notevolmente i lavori di montaggio.



Base:	Poliuretano a 2 componenti
Massa volume / densità:	± 500 kg/m ³
Consistenza:	Liquido
Viscosità:	40-50 (Shore D)
Resistenza alla rottura (res. alla trazione):	8-10 N/mm ² (DIN 53504)
Estensione fino a rottura (%):	3-6% (DIN 53504)
Resistenza alla temperatura:	-20°C fino a +90°C
Resistenza ai raggi UV:	Moderata
Resistenza all'acqua:	Buono
Restringimento:	< 2% dopo totale indurimento
Condizioni di lavorazione:	+5°C fino a +35°C
Superficie:	Varie superfici, come calcestruzzo, pietra, legno, pannelli di gesso, pietra naturale, piastrelle, plastiche etc.
Preparazione della superficie:	Determinare sia la posizione, che il diametro del foro. In seguito alla perforazione rimuovere dal foro tutte le parti sciolte e la polvere. Nei mattoni forati e nei pannelli in cartongesso, inserire sempre una calza a rete e tagliarla a filo.
Applicazione:	Avvitare il beccuccio sulla cartuccia e fate uscire 2 cm di prodotto per ottenere la miscelazione ottimale dei prodotti, quest'operazione lo fate solamente se utilizzate una cartuccia integra nuova. Dopo l'utilizzo lasciate il beccuccio che funge da tappo, lo sostituirete solo al prossimo utilizzo. Riempite completamente il foro, dall'interno all'esterno con Innotec Unifix 300 S. Dopo alcuni minuti il prodotto si espanderà, fuoriuscendo dal foro, ma già dopo 5 minuti può essere tagliato con una lama a livello della parete. Subito dopo potete avvitare la vite. Se il prodotto è già asciutto si consiglia di trapanare con una punta inferiore di 1,5 mm della dimensione della vite.
Tempo di essiccazione:	10 fino a 15 minuti
Verniciabilità:	Dopo l'asciugatura totale, Unifix 300 S è verniciabile con quasi tutti i tipi di colori che si utilizzano nell'edilizia.





Conservazione:	1 anno nella confezione originale integra
Condizioni di stoccaggio:	Conservare in luogo fresco ed asciutto
Tipo di codice batch:	F
Particolarità:	Superfici leggermente umidi possono influire positivamente sull'espansione di Innotec Unifix 300 S.
Osservazioni:	A partire dal 24 agosto 2023 l'uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata. Ulteriori informazioni disponibili su www.feica.eu/PUinfo
Codice EAN:	5400563028490

Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti.

Le informazioni qui fornite non sono vincolanti e si basano sullo stato attuale delle conoscenze e delle esperienze dell'utilizzo del prodotto in normali applicazioni. Le informazioni fornite sono valide esclusivamente per l'utilizzo del prodotto in conformità alle indicazioni riportate. L'uso del prodotto in situazioni ed ambienti diversi può essere effettuato solo a seguito di test che accertino la validità dell'utilizzo in difformità da quanto indicato dal fornitore. Si declina sin d'ora ogni responsabilità per l'uso del prodotto in difformità a disposizioni e raccomandazioni del produttore.

Se il prodotto non soddisfa i requisiti di qualità, vi rimborseremo l'importo dell'acquisto dello stesso. Non si accettano reclami per eventuali danni.

Per informazioni su uso e stoccaggio corretti di questo prodotto, si prega di consultare la scheda di sicurezza.

